



Партнер бренду:



+38-050-101-29-29,  
+38-098-101-29-29,  
+38-093-101-29-29

<https://decorstonehub.com>

Укладання мозаїчних виробів на монтажному папері.

### Загальні рекомендації.

**Монтаж мозаїки повинен виконувати досвідчений та кваліфікований фахівець, який має досвід в укладанні мозаїк на паперовій основі.**

Поверхні, на які монтується мозаїчний виріб, повинні бути гладкими, міцними, сухими і абсолютно чистими. **Колір поверхні білий (при необхідності перешпатлювати у білий колір)**. Температура навколишнього середовища повинна знаходитись у межах між +5° та +25°С.

Перед початком укладання рекомендуються провести розмічувальні лінії на поверхні, що облицьовуються, що допомагають правильно позиціонувати виріб. Розстеливши листи на підлозі, виміряйте загальний розмір виробу, перенесіть цей розмір на поверхню, що облицьовуються, як по горизонталі, так і по вертикалі, з тим, щоб, використовуючи висок і рівень, можна було нанести розмітку.

Використовуйте білий клей для мозаїки, щоб після укладання колір мозаїки не набув небажаних відтінків. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій виробника клею. Для мозаїки **8x8** та **10x10** мм. рекомендуємо використовувати поліуретановий, двокомпонентний, білий клей. Для мозаїки **20x20** і **25x25** мм можна використовувати клей для мозаїки на цементній основі (**крім Ceresit !!**). Для оптимального укладання рекомендовано перевірити, що клей має достатню консистенція для того, щоб листи мозаїки не сповзали. Плоскою стороною шпателя рівномірно нанесіть клей на стіну. Зазубреною стороною шпателя (**зуб'я 3 - 3,5 мм.**) "зачешіть" клей. Рекомендуємо не покривати клеєм надто великі поверхні для запобігання утворення обвітреної плівки на поверхні клею.

Мозаїчний виріб має паперове покриття на лицьовій стороні. Приклейте листи мозаїки так, щоб сторона з папером була звернена до працівника. Натискайте на папір, завжди виконуючи рухи в один бік.

Постукайте по шматочках мозаїки гумовим шпателем для забезпечення повного приклеювання. Настійно рекомендується не використовувати металевий шпатель. Важливо переконавшись, що відстань між двома сусідніми листами дорівнює відстані між сусідніми шматочками мозаїки для того, щоб усі шви були однаковими. Вирівнявши мозаїку, залиште в такому вигляді до повного висихання. Після висихання клею (24 години) мокрою губкою змочіть папір так, щоб він сам почав легко відокремлюватись від мозаїки. Тепер зніміть папір, беручи його за кут і повільно переміщаючи по діагоналі.

### Затирання швів.

Рекомендуємо використовувати склад, обраний для затирання мозаїки, за інструкціями фірми-виробника. Перед початком затирання ретельно очистіть шматочки мозаїки від усіх залишків клею, залишеного папером, змоченим у воді губкою. **Рекомендуємо використовувати епоксидні затирки.**

**Відмити мозаїку особливо важливо при використанні затирки «Хамелеон», а після миття - дочекатися повного висихання, інакше шви будуть нерівномірно забарвлені!**

Переконайтеся, що поверхня чиста, а у швах не залишилося води (зачекайте до повного висихання), нанесіть затирку гумовим шпателем у вертикальному та горизонтальному напрямку, покриваючи за раз не більше 2 квадратних метрів. Видаліть зайве затирання гумовим шпателем, переміщуючи його по діагоналі. Після затирання вологою губкою з мозаїки видаліть надлишок розчину, що виходить зі швів. Працюйте завжди по діагоналі, не натискаючи занадто сильно і зберігаючи плоску губку з тим, щоб не вимивати фугу зі шва. Дайте фугі висохнути за інструкціями фірми - виробника, наведеними на упаковці, і знову кілька разів виконайте очищення від надлишків вологою губкою. За потреби використовуйте очищувач (для епоксидних фуг), змиваючи його кілька разів великою кількістю води.



Партнер бренду:



+38-050-101-29-29,

+38-098-101-29-29,

+38-093-101-29-29

<https://decorstonehub.com>

**Запобіжні заходи при укладанні мозаїки в основі якої використана кольорова фольга або гальванічне нанесення шару металів.**

Всі мозаїки з цих колекцій (D-CORE мікс IM-11, IM-15, IM-16, IM-25, IM-38, IM-42, IM-51, IM-60, IM-68, IM-69) повинні бути укладені та затерті виключно епоксидними або епоксидно-поліуретановими двокомпонентними складами, незалежно від типу основи та призначення. Якщо буде використовуватись клей або затирка (фуга) на цементній основі, то це може привести до руйнування амальгами. Для укладання мозаїки у вологих приміщеннях, попередньо зверніться до технічного відділу виробника.



Фото 1. Результат невиконання рекомендацій



Фото 2. Результат невиконання рекомендацій